



Breve manuale per l'applicazione della carta giapponese sulle porte Shoji

Carta naturale

Conviene l'uso di una colla acqua-solubile la quale può essere sciolta nel caso in cui si vuole cambiare o riparare la carta (inumidire la striscia dove la colla è stata applicata, poi tirare la carta)

- Il lato più ruvido della carta si applica sulla colla, la parte liscia (in vista) punta verso l'esterno
- Fissare la carta provvisoriamente sul legno da un lato della porta (con un nastro o delle mollette)
- Stendere la carta sul telaio
- allineare la carta sul telaio dell'anta, controllare che sia dritta
- Applicare la colla sul legno (si può inumidire leggermente la superficie prima di applicare la colla)
- Non disperdere colla in altri punti perché potrebbe fare delle macchie
- incollare la carta (tirandola leggermente), passando la mano sopra le zone con colla dall'interno verso l'esterno
- staccare i fissaggi e incollare anche questo lato tirando leggermente la carta
- Tagliare con un cutter e togliere gli esuberanti (quando la colla non è ancora completamente secca)
- lasciar asciugare
- spruzzare acqua, preferibilmente sul lato ruvido (dietro) con la solita bottiglia da spruzzo (per stirare ad. es.), non dare troppa acqua, piuttosto "annebbiare")
- lasciare asciugare
- la carta si tende come la membrana di un tamburo
- spruzzare ancora su essa se si presentano delle gobbe
- Quando si usano le carte con il codice **10.05. e 10.06.** l'applicazione liscia della carta viene più facile se si spruzza poca acqua sulla carta ancora prima di incollarla.

Carta a prova di strappo

Le carte con i numeri **10.30. a 10.39.** si fissa con un nastro biadesivo e non si spruzza l'acqua. Questa carta con lo strato di plastica non si tende come la carta naturale; cioè nell'applicazione con il nastro biadesivo si crea già l'aspetto finale.

Solo in modo limitato è possibile tendere leggermente la carta con i numeri **10.35., 10.38., 10.39.** spruzzando un po' d'acqua.

- Applicare la carta quando il materiale ha raggiunto la temperatura del luogo dell'installazione dell'anta. Eseguire il lavoro in un luogo troppo freddo potrebbe causare un'applicazione floscia della carta che tenderebbe ad allargarsi
- Applicare il nastro sul legno
- passando la mano sopra le zone incollate dall'interno verso l'esterno
- evitare di storcere la carta diagonalmente
- evitare che la carta tocchi eventuali bordi di incastonatura, la carta potrebbe sgualcirsi

Si può incollare la carta la **carta 10.29.** con colla idrosolubile oppure con nastro biadesivo.